

KWN Kieswerk Nordhausen GmbH Uthleber Weg 49 99734 Nordhausen Werk: Nordhausen	 fremdüberwacht nach TL G SoB-StB						
SORTENVERZEICHNIS für Bettungsmaterial und Pflastersplitt nach TL Pflaster-StB	08.06.2026 (Ersatz für 19.11.2025)						
<table border="0"> <tr> <td>Art der Gesteinskörnung:</td> <td>natürliche Gesteinskörnung</td> </tr> <tr> <td>Petrografischer Typ:</td> <td>Quartärkies</td> </tr> <tr> <td>Zusammensetzung:</td> <td> Bettungsmaterial 0/5: Kiessplitt 2/5 aus Nordhausen Brechsand 0/2 aus Nordhausen Pflastersplitt 2/5 </td> </tr> </table>		Art der Gesteinskörnung:	natürliche Gesteinskörnung	Petrografischer Typ:	Quartärkies	Zusammensetzung:	Bettungsmaterial 0/5: Kiessplitt 2/5 aus Nordhausen Brechsand 0/2 aus Nordhausen Pflastersplitt 2/5
Art der Gesteinskörnung:	natürliche Gesteinskörnung						
Petrografischer Typ:	Quartärkies						
Zusammensetzung:	Bettungsmaterial 0/5: Kiessplitt 2/5 aus Nordhausen Brechsand 0/2 aus Nordhausen Pflastersplitt 2/5						

Sortennummer		23013	23078	
Bemerkung		Bettungs- material	Pflastersplitt	
Korngruppe		0/5	2/5	
Stoffliche Zusammensetzung		Quartärkies (Helmeablagerungen)		
Korngrößenverteilung	G	G _{U,B}	G _{C90/10}	
Überkornanteil	OC	OC ₉₀	NPD	
Maximaler Gehalt an Feinanteilen	UF	UF ₅	NPD	
Minimaler Gehalt an Feinanteilen	LF	LF _N	NPD	
Anteil gebrochener Körner	C	C _{90/3}	C _{90/3}	
Kornform – Plattigkeitskennzahl	FI	NPD	NPD	
Kornform – Kornformkennzahl	SI	SI ₅₀	SI ₅₀	
Fließkoeffizient	E _{CS}	E _{CS35}	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung – Schlag	SZ	SZ ₂₆	SZ ₂₆	
Widerstand gegen Zertrümmerung – LA	LA	LA ₃₀	LA ₃₀	
Wasseraufnahme	M.-%	1,0 – 3,0	1,0 – 3,0	
Widerstand gegen Frost	F	F ₄	F ₄	
Umweltrelevante Bestandteile	-	keine	keine	

[illegible]