

Werk: Reußen

fremdüberwacht nach TL G SoB-StB

SORTENVERZEICHNIS 1/26

für Baustoffgemische

nach TL SoB-StB 20, DIN EN 13285

und TL Gestein-StB 04/23

Datum: 12.05.2026
Blatt-Nr.: 1/1
Ersatz für Sortenverzeichnis
vom: 30.10.2025

Art der Gesteinskörnungen: natürliche Gesteinskörnung

Petrographischer Typ: Kalkstein

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer			12012				
Bemerkung			STS mit NS				
Korngruppe			0/32				
Petrografie			Kalkstein				
Korngrößenverteilung	G		G _v				
	OC		OC 90				
maximaler Gehalt an Feinanteilen	UF		UF 5				
Anteil gebrochener Körner	C		C _{100/0}				
Kornform - Plattigkeitskennzahl	FI		FI ₅₀				
Kornform - Kornformkennzahl	SI	Splitt	SI ₅₅				
Kornform - Kornformkennzahl	SI	Schotter					
Widerstand gegen Zertrümmerung - Schlag	SZ	Splitt	≤ 24				
Widerstand gegen Zertrümmerung - Schlag	SD	Schotter					
Widerstand gegen Zertrümmerung - LA	LA	Splitt	≤ 30				
Widerstand gegen Zertrümmerung - LA	LA	Schotter					
Wasseraufnahme**	M.-%	Splitt	1,3				
Wasseraufnahme**	M.-%	Schotter					
Widerstand gegen Frost	F	Splitt	F ₄				
Widerstand gegen Frost	F	Schotter					
Proctordichte **	Mg/m³		2,04				
optimaler Wassergehalt **	M.-%		5,8				
Wasserdurchlässigkeit	m/s						
Humusgehalt			heller als Vergleichslösung				
CBR-Wert	M.-%		NR	NR			
umweltrelevante Merkmale			NR	NR			

Bemerkung: ** = ermittelte Werte aus dem aktuellen Prüfzeugnis

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Schottertragschichten

[illegible]